ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ AQUA BLOCKER / АКВА БЛОКЕР

ОПИСАНИЕ

Aqua Blocker представляет собой новое решение для гидроизоляции внутри помещений и на открытом воздухе. **Aqua Blocker** – это продукт на основе SMP-сополимеров, не содержит растворителей и смол. Быстро обеспечивает создание изоляционного поверхностного слоя.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Аква Blocker предназначен в основном для применения на вертикальных поверхностях. Имеет хорошую адгезию на холодных и влажных основаниях. Используется для гидроизоляции потолков, балконов, отводящих канав, дымоходов, мансардных окон, бассейнов, фундаментов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЩИЕ

Связующее вещество:	SMP сополимеры
Цвет:	Серый
Плотность:	1,5 кг/л
Растворитель в составе:	Нет
Термостойкость:	-40 °C…+80 °C
Влагостойкость:	Очень хорошая
Стойкость к ультрафиолету:	Очень хорошая
Условия хранения:	9 мес. при температуре от +10 °C до +20 °C. Не допускать замерзания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Нанесение:	Кисть или валик
Очиститель:	Уайт-спирит или механически при помощи соответствующих инструментов
Расход:	1,5 кг / м² на 1 мм толщины
Толщина слоя:	До 2 мм
Относительное удлинение при разрыве:	Около 500%
Высыхание (+23 °C, относительная влажность 50%):	
сухой на отлип:	Около 30 минут
перекрашивание:	8 часов
полное отверждение:	7 дней
Вулканизация:	24 часа
Температура нанесения:	От +5 до +35 °C. Температура продукта при нанесении должна быть от +15 до +25 °C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная подготовка поверхностей

Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от жира, пыли, грязи, остатков клея и старой краски. Неровности должны быть зачищены в максимальной степени. Отверстия в бетонных элементах должны быть выровнены при помощи соответствующей выравнивающей

массы по крайней мере за 24 часа до нанесения **Aqua Blocker**.
Aqua Blocker имеет хорошую адгезию к холодной и влажной поверхности, но не должно быть скоплений открытой воды (лужиц).

Способ применения

Продукт готов к применению прямо из упаковки. Наносится кистью или валиком. Наносится дважды, общая толщина 2 мм. Перед началом работ сделайте пробный выкрас для определения адгезии к основанию (толщина слоя 2 мм).
По поверхностям, покрытым продуктом, можно ходить только для целей технического обслуживания. Излишки гидроизоляции удаляют сухой тряпкой. Во избежание повреждения герметизирующего слоя в некоторых случаях необходимо закрыть обрабатываемый участок путем механической защиты.

Ремонт крыши

Aqua Blocker можно использовать при ремонте большинства кровельных материалов, таких как шифер, рубероид, металлочерепица, пластиковые водостоки, бетон, дерево. Поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от пыли и отслоившихся участков основания.

Ремонт фундамента

Поверхность должна быть по возможности очищена от сыпучих материалов, почвы, а также от остатков воды. Лучшие результаты получают при полностью сухом основании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Содержание смол в кровельных материалах может привести к изменению цвета **Aqua Blocker,** но это не ухудшает технических характеристик продукта. На сильно влажных поверхностях могут образовываться пузыри. При недостаточной толщине наносимого слоя могут образовываться трещины. Миграции пластификаторов из основания, которая происходит с течением времени, может влиять на свойства продукта.
Aqua Blocker служит дополнением к рабочему дренажу вокруг зданий и фундаментов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Содержание продукта по закону не классифицируется как опасное для здоровья, окружающей среды или воспламеняемое.
Соответствует требованиям по выбросам в соответствии с EC1 EMICODE. Дополнительно см. Лист безопасности.

ФАСОВКА

1 кг, 6 кг.

Для того чтобы информация, представленная здесь, была достоверной и надежной, были предприняты все усилия, но она предоставляется только в качестве руководства для наших клиентов. Компания не может принять какую-либо ответственность за утрату или повреждение, которое может возникнуть в результате использования информации, в связи с возможностью различных способов нанесения, эксплуатации и обслуживания вне нашего контроля. Потребителям рекомендуется провести собственные тесты, чтобы подтвердить пригодность этого продукта.

Bostik AB
Май 2016

spektrum.ua
info@spektrum.ua
+380-800-50-58-68