

ШПАКЛЕВКА BOSTIK ROLL LIGHT / БОСТИК РОЛЛ ЛАЙТ

ОПИСАНИЕ

Roll Light – легкая шпаклевка с минимальной усадкой и хорошей заполняющей способностью. Имеет среднезернистую консистенцию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности для дальнейшей обработки (покраска, поклейка обоев). Наносится валиком и на стены, и на потолки. Предназначена для локального и сплошного шпаклевания в сухих помещениях. Рекомендуется для работ по минеральным основаниям: гипсокартон, легкий бетон, бетон, кирпич.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наполнитель: белый мрамор-доломит и легкий наполнитель
Связующее: производные целлюлозы, полимерная дисперсия
Размер зерна: 0-0,15 мм
Цвет: светло-серый
Разбавитель: вода. Обычно не требуется
Плотность: 1,2 кг/л
Расход: 0,3 л/м² для гипсокартона в 1 слой (покрывать в два слоя). Для других оснований: 1 л/м² при толщине слоя 1 мм
Максимальная толщина слоя: 4 мм
Время высыхания: 7-9 часов, в зависимости от температуры и влажности. При толстом слое время высыхания увеличивается. Полное высыхание – 1 день
Воспламеняемость: негорючая
Инструмент: валик
Очистка инструмента: водой. После высыхания – механически
Температура нанесения: от +5 до +30°C, оптимально 18-20 °C
Хранение: в прохладном, защищенном от мороза месте
Срок годности: 1 год в невскрытой упаковке при + 20 °C

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Для выравнивания впитываемости и обеспыливания основания рекомендуется прогрунтовать Bostik Primer 6000. Наносится вручную валиком (валиками). При заделке швов на гипсокартоне применяйте специальную бумажную ленту. После высыхания зашлифуйте поверхность абразивным материалом и удалите пыль. Перед последующим этапом отделки обязательно обработайте грунтом.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Содержание продукта не классифицируется как опасное для здоровья, окружающей среды или воспламеняемое. При шлифовке надевайте защитные очки.

ФАСОВКА

10 л

Для того чтобы информация, представленная здесь, была достоверной и надежной, были предприняты все усилия, но она предоставляется только в качестве руководства для наших клиентов. Компания не может принять какую-либо ответственность за утрату или повреждение, которое может возникнуть в результате использования информации, в связи с возможностью различных способов нанесения, эксплуатации и обслуживания вне нашего контроля. Потребителям рекомендуется провести собственные тесты, чтобы подтвердить пригодность этого продукта.

Bostik AB
Май 2016 г.



spektrum.ua

info@spektrum.ua

+38 057 733 11 79 (Харьков)

+38 050 303 38 54 (Киев)

+38 050 404 5 505 (Днепр)