Описание продукта
Gjøco Klarlakk Vanntynnbar 15/40/90

Описание продукта
Klarlakk Vanntynnbar - 15/40/90 быстросохнущий полиуретановый лак на водной основе, с УФ-фильтром. Используется внутри помещений, для покрытия как необработанного, так и ранее покрытого лаком паркета, деревянного пола, лестниц, перил и ограждений.

Технические данные

Тип связующего:	Модифицированная полиуретановая дисперсия
Цвет:	Прозрачный
Степень блеска:	Шелковисто-матовая,15; Полуглянцевая,40; Глянцевая,90
Плотность:	1,05 кг/л
Сухой остаток:	35% объемн.
Способ нанесения:	Кистью или валиком с коротким ворсом
Разбавитель / очиститель:	Вода. Лак обычно не требует разведения
Рекомендуемый расход:	10-15 $м^2$/л
Толщина мокрой пленки:	100-150 мкм
Толщина сухой пленки:	43-65 мкм
Высыхание при 23°C,50% PH:	Сухой на отлип: 1 час
Нанесения последующего слоя:	через 10 часов
Полное отверждение:	4 недели
Мин. температура нанесения:	+10°C, наилучшие результаты достигаются при комнатной температуре
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой упаковке

Способ применения

Подготовка основания
Поверхность должна быть чистой и сухой. Очистите поверхность с помощью слабощелочного моющего средства, чтобы удалить жир, воск и остатки мыла. Ранее окрашенные поверхности и паркет покрытый лаком необходимо обработать наждачной бумагой (150-180). Использование шлифовальной машины обеспечивает более равномерное и тщательное шлифование. Пропылесосьте поверхность и протрите слегка влажной микрофиброй. На покрытых лаком/маслом поверхностях необходимо перед нанесением лака провести тест на адгезию.

Способ применения
Тщательно перемешать лак перед использованием. Лак быстро и равномерно наносится на древесину вдоль волокон. На необработанные деревянные поверхности наносить минимум 3 слоя лака. На ранее покрытые лаком поверхности рекомендуется наносить минимум 2 слоя лака. Поднявшийся ворс удалить мелкозернистой наждачной бумагой. Рекомендуется производить шлифование между слоями для обеспечения хорошей адгезии.

Полезные советы

Описание продукта
Gjøco Klarlakk Vanntynnbar 15/40/90

Берегите покрытие от сильных нагрузок в первую неделю после нанесения лака (разлив жидкостей, чрезмерное давление). Подождите, по крайней мере, 3-4 недели перед размещением тяжелой мебели и пр., и 1 неделю перед размещением ковров. Покрытия на водной основе имеют белесый оттенок, поэтому лучше подходят для светлых пород дерева, при использовании на темных породах, рекомендуется произвести пробное покрытие.

Безопасность
Смотрите отдельный лист данных по безопасности.
Ограничение ЕС для этого продукта (кат. A/a) 130 г/л (2010). Этот продукт содержит: <130 г/л ЛОС

Информация в этом техническом описании, основаны на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку продукты часто используются вне нашего контроля, мы не можем гарантировать ничего, кроме качества продукта. Продукция поставляется в соответствии с нашими общими условиями продажи, поставки и услуги, если иное не оговорено в письменной форме. Мы оставляем за собой право изменять вышеуказанные данные без предварительного уведомления.

Опубликовано Gjøco AS

Май 2015

www.spektrum.ua

info@spektrum.ua