ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ MAXI BOND PARQUETTE / МАКСИ БОНД ПАРКЕТ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Паркетный клей на основе MS-полимеров. Не содержит воды, летучих растворителей и изоцианатов. Отверждается за счет воздействия влаги из воздуха или материала основания. Создает эластичный слой, который обладает устойчивостью к воздействию моющих средств и высокой прочностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей предназначен для приклеивания различных видов паркета – необработанных или обработанных. Например, полов из паркетной доски, блоков из ламелей, штучного и массивного паркета, которые наклеивают на различные основания: бетон, самовыравнивающиеся нивелир-массы, дерево, древесностружечная плита, фанера и листовой металл. Приклеивание паркета не должно проводиться на влажные (или подверженные риску быть влажными) основания.
Клей Maxi Bond Parquette соответствует требованиям к паркетным материалам, требующим прочности на разрыв не менее 2,0 МПа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства перед применением

Тип материала:	Силан-модифицированный полиол (MS-полимер)
Консистенция:	Тиксотропная масса
Система отверждения:	За счет влажности воздуха или основания
Цвет:	Белый, бежевый
Сухой остаток:	100%
Плотность:	Около 1,55 г / см³
Инструмент:	Зубчатый шпатель
Расход клея:	2 м² / л при влажности основания не более 65% 1 м² / литр при влажности основания от 65 до 85%
Время открытия:	Около 20 минут
Очиститель:	Очищаются с помощью специального очистителя от клея (Bostik) либо механически при помощи чистки щеткой. Сухой клей удаляется механически.
Горючесть:	Нет
Срок годности:	6 месяцев в невскрытой упаковке

Свойства после применения

Цвет:	Бежевый
Время отверждения:	1-4 дня
Термостойкость:	От -30ºC до + 80ºC
Влагостойкость:	Очень хорошая

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Следуйте инструкциям производителя паркета. Ниже приведена только дополнительная информация для самого склеивания.

Подготовка поверхности

Следуйте инструкциям производителя по подготовке и укладке материала для пола. Обычно вылеживание паркета происходит примерно 8 дней при влажности воздуха 35-65% и температуре +18-23 °C. Основание должно быть сухим, чистым и ровным. Паркет из ламели и из паркетной доски требуют подготовки более ровной поверхности, чем мозаичный паркет.

Бетонные основания должны равномерно выровнены с помощью выравнивающей массы для пола, которая имеет хорошую поверхностную прочность. Прочность на растяжение подложки должна составлять не менее 1,5 МПа.
Примечание. Для напольного покрытия из массивного паркета требуется значение не менее 2,0 МПа в пределе прочности при растяжении и максимальная влажность RF 65% в подложке.

В некоторых случаях паркетный клей Maxi Bond Parquette можно использовать для наклеивания деревянных полов на бетонных основаниях, с выравниванием подложки или без, с более высоким значением влажности, чем 65%. Но относительная влажность бетонных оснований не должна превышать 85%. Клей наносится с помощью шпателя, расход 1 м² / л, при этом на подложке образуется клейкая пленка.
Ни при каких обстоятельствах деревянный пол не может быть приклеен к подложке с деформирующейся поверхностью.

Общие замечания

Расход клея для массивного паркета составляют 1 м² / л. Для других паркетных материалов влажность основания, как правило, не должна превышать 65%. Следуйте инструкциям производителя паркета.
При вылеживании паркета и его укладке температура и влажность должны быть такими же, как и в будущем. При укладке паркетного пола предусматривают максимальную площадь укладки паркетного полотна без деформационных швов (как правило, от 50 до 100 м2). Следуйте инструкциям по укладке и рекомендациям поставщика. В помещении заранее должны быть установлены окна и двери. Другие работы, такие как покраска или поклейка обоев, должны быть также завершены, настенные покрытия должны высохнуть до рекомендуемого по инструкции значения.

Приклеивание

Нанесите клей на основание зубчатым шпателем (расход 2 м² / литр), паркет необходимо уложить на смазанный участок в течение 20 минут. Убедитесь, что продукт равномерно распределен по всей поверхности. Зафиксируйте и плотно прижмите паркет по мокрому клею.

На бетонных основаниях с максимальной влажностью 85% или при наклеивании массивного паркета нанесите клей с расходом 1 м² / л, что обеспечит создание клейкой пленки на основании.

Отделка наклеенных полов

Нагрузка на паркет или обработка поверхности паркета могут проводиться не ранее чем через 2 дня.

Очистка

Очистить остатки клея и инструменты сухой тканью, при необходимости использовать Bostik Glue и Bostik Brush. Очистите руки подходящим чистящим средством для рук или хозяйственными салфетками Bostik Handy.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Содержание продукта по закону не классифицируется как опасное для здоровья, окружающей среды или воспламеняемое.
Соответствует требованиям по выбросам в соответствии с EC1 EMICODE. Дополнительно см. Лист безопасности.

ФАСОВКА

10 л.

Для того чтобы информация, представленная здесь, была достоверной и надежной, были предприняты все усилия, но она предоставляется только в качестве руководства для наших клиентов. Компания не может принять какую-либо ответственность за утрату или повреждение, которое может возникнуть в результате использования информации, в связи с возможностью различных способов нанесения, эксплуатации и обслуживания вне нашего контроля. Потребителям рекомендуется провести собственные тесты, чтобы подтвердить пригодность этого продукта.

Bostik AB
Июнь 2017

spektrum.ua
info@spektrum.ua
+380-800-50-58-68